

Sika® Primer-290 DC

シーカ®プライマー-290 DC

デッキコート用プライマー

製品技術データ

主成分	溶剤系ポリウレタン樹脂化合物	
色	透明な薄黄色	
密度 (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811-1)	約 0.98 kg/L	
引火点 (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
固形分	34%	
施工温度範囲	+5~+40 °C	
施工方法	ハケ、フェルトまたはスプレー	
塗布量の目安	約 100~200 mL/m ²	
乾燥時間 ^{2/3)}	15°C以上	30分
	15°C未満	60分
	最長	24時間
保管方法	容器を密閉して冷暗所で保管 (25°C以下)	
保存期間	12ヵ月	

¹⁾ Corporate Quality Procedure ²⁾ 施工環境の温度により乾燥時間は異なります。

製品概要

Sika®Primer-290 DC は透明な薄黄色の低粘度液状プライマーで、空気中の水分と反応して硬化します。船のデッキ部に Sikaflex®-290DC でのコーキングまたは Sikaflex®-298 での接着前の表面処理剤として使用します。Sika®Primer-290 DC は ISO9001/14001 の品質および環境マネジメントシステムのもとに製造されています。

適用範囲

Sika®Primer-290 DC は下記の被着材への使用に適しています：

- チーク
- マホガニー
- オレゴン松
- コルク
- ポリエステル GRP

本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。使用する被着材と施工条件に対する接着性と材料適合性の事前確認は必ず実施して下さい。

施工方法

デッキ塗布面は水分、シリコン、油脂分及びほこりを完全に除去、清潔で乾燥した状態にして下さい。前処理の追加または併用により被着材の接着性は向上します。プライマーは清潔で乾燥したハケで薄く塗布します。プライマー塗布面は最低でも 30 分乾燥させてから Sikaflex®製品を塗布して下さい。Sika®Primer-290 DC は原則として 1 回で塗布してください。全体に薄くムラなく適切に塗布されていることを確認して下さい。使用後はすぐに容器のフタをしっかりと閉めて下さい。

Industry



注意点

Sika® Primer-290 DC は湿気と反応します。品質を保つために使用後は直ちにプラスチック製の内プタで容器を再密閉して下さい。

表面処理作業完了後はその都度キャップをしっかりと閉めて下さい。

頻繁に製品を使用する場合、開封後1ヵ月程度で廃棄して下さい。頻繁に使用していない場合でも開封後2ヵ月で廃棄して下さい。

ゲル化、分離及び著しく粘度が上昇しているプライマーはすぐに廃棄して下さい。

この製品を希釈及び他の物質との混合は絶対にしないで下さい。

その他の情報

ご使用になる工程や施工条件に応じ、このプロダクトデータシートに準拠した施工要領書や手順書の作成を推奨します。

以下の資料はご要望に応じて提供いたします。

- 安全データシート(SDS)
- Sika Pre-treatment Chart for Marine Applications

荷姿

缶	250mL x 6 本/箱
	1L(受注輸入品)

データについて

本紙のデータについては研究所でのデータであり、実際には予測不可能な条件により数値にバラつきが生じることがあります。

健康と安全に関する情報

安全な運搬、作業、保管、廃棄を行うために、物質、環境、毒性、その他の安全に関する情報の記載されている安全データシート(SDS)の最新版をご覧ください。ご要望に応じ提供いたします。

免責事項

シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係から生ずる責任をもちません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかどうかを予め確認して下さい。当社は製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のプロダクトデータシートの最新版に留意して下さい。プロダクトデータシートの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

詳細のご案内はこちらまで
<http://www.sika-japan.co.jp/>

日本シーカ株式会社
工業製品本部
〒108-6110 東京都港区港南 2-15-2
品川インターシティ B 棟 10 階
TEL 03-6433-2314 FAX 03-6433-2102



認証取得：平塚・小野・新南陽